

<p align="center">ПрофОкраска</p> <p align="center">111123, г Москва, 1-я Владимирская, д. 12Г, офис 26 Тел.: +7 (985) 910-25-02, +7 962 926-92-38 E-mail: info@profokraska.com</p>	<p align="center">Акриловая матовая эмаль 314 М</p>
<p>ТИП МАТЕРИАЛА</p>	<p>Эмаль акриловая однокомпонентная</p>
<p>ПРИМЕНЕНИЕ/НАЗНАЧЕНИЕ</p>	<p>Эмаль горюча и токсична: содержит растворители. Работы, связанные с применением эмали, должны производиться при постоянно работающей местной вытяжной и общей приточно-вытяжной вентиляции с соблюдением требований безопасности. Эмаль хранят в сухом помещении, в плотно закрытой таре, вдали от источников тепла, приборов отопления, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.</p>
<p>ЦВЕТ</p>	<p>черный, белый, по каталогу RAL на заказ.</p>
<p>ВНЕШНИЙ ВИД</p>	<p>Блеск покрытия по блескомеру REFO 3-D, под углом (20,0±0,5)°, единицы, не более 20</p>
<p><u>ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</u></p>	
<p>Вязкость в исходном виде (NFT 30-014)</p>	<p>60 сек. по воронке N 4° при 20°C</p>
<p>Массовая доля нелетучих веществ, %</p>	<p>25%-40% , в зависимости от цвета</p>
<p> </p>	
<p><u>ДАННЫЕ О ПОСТАВКЕ</u></p>	
<p>Упаковка</p>	<p>1,5,10 кг</p>
<p> </p>	
<p><u>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:</u></p>	<p>обезжиривание органическими растворителями или растворами моющих средств на щелочной или нейтральной основах с последующим промыванием водой и просушиванием</p>
<p><u>СООТНОШЕНИЕ ПРИ СМЕШЕНИИ:</u></p>	
<p>Основа</p>	<p>100 в.ч.</p>
<p>Разбавитель 115</p>	<p>До необходимой вязкости(60-90 в.ч.)</p>
<p> </p>	
<p><u>Сушка</u></p>	
<p>60±2 °С</p>	<p>20 мин.</p>
<p>20±2 °С</p>	<p>90 мин</p>
<p>Высыхание окончательного покрытия эмали до устойчивости к механическому воздействию</p>	<p>5 ч.</p>
<p>Полное высыхание окончательного покрытия эмали до устойчивости к механическому и химическому воздействию</p>	<p>3 суток</p>

Рекомендуемая толщина высушенного покрытия:

- одного слоя – от 20 до 25 мкм,

Охрана труда Эмаль горюча и токсична: содержит растворители.

Работы, связанные с применением эмали, должны производиться при постоянно работающей местной вытяжной и общей приточно-вытяжной вентиляции с соблюдением требований безопасности.

Эмаль хранят в сухом помещении, в плотно закрытой таре, вдали от источников тепла, приборов отопления, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок компонентов эмали (до смешения) - 6 месяцев со дня изготовления.

При температуре выше 25 °С и относительной влажности воздуха выше 70 % срок годности сокращается.